

## Ljepila za vruću vulkanizaciju PARLOCK A LORD Company USA

NAZIV MATERIJALA	P R I M J E N A		
U S P O R E D N I N A Z I V I	Za kvalitetnu pripremu i odmaščivanje metalnih dijelova preporučuje se pijeskarenje.		
<b>PARLOCK PM 05</b> <small style="color: red;">MEGUM 3270 / CHEMOSIL 211</small>	Jednoslojni namaz za NBR ( sivo ) i prvi sloj ( primer ) za NR, SBR, NBR, CR, BR, IR, IIR, CSM, EPDM		
<b>PARLOCK PC 16</b> <small style="color: red;">MEGUM 14550/CHEMOSIL 411F</small>	Jednoslojni namaz za NR, SBR, NBR, CR, BR, IR, IIR, ( crno ) Dvoslojni namaz za NR, SBR, NBR, CR, BR, IR, IIR, ECO, EPDM, ( PM 05 sivo + PC 16 crn		
<b>PARLOCK PC 17</b> <small style="color: red;">MEGUM 14550/CHEMOSIL 60-04</small>	Dvoslojni namaz za EPDM ( PM 05 + PC 17 crno ) PC 17 je specijalno ljepilo za vrlo čvrstu vezu sa metalom.		
<b>PARLOCK PC 22</b> <small style="color: red;">MEGUM 3290 / CHEMOSIL 512</small>	Jednoslojni namaz za fluorni kaučuk - FKM ( Viton ) ( Prozirno, pripremljeno za mazanje kistom ili umakanje )		
<b>PARLOCK PC 28</b> <small style="color: red;">MEGUM 14135 / CHEMOSIL 511</small>	Jednoslojni namaz za silikonski kaučuk - VMQ, SI ( Silicon ) ( Prozirno, pripremljeno za mazanje kistom ili umakanje )		
<b>Kratke upute za uporabu:</b>	<b>Otapalo:</b>	<b>Vrijeme sušenja na sobnoj temperaturi:</b>	<b>1.sloj do180 st.C / 2.sloj 120-m</b>
<b>PARLOCK PM 05</b>	MEK ili TOL	30 minuta	5 minuta
<b>PARLOCK PC 16</b>	XYL ili TOL	60 minuta	10 minuta
<b>PARLOCK PC 17</b>	XYL ili TOL	60 minuta	10 minuta
<p>Potpuna homogenost ljepila se postiže temeljitim miješanjem prije uporabe. Primer PM 05 ( sivo ) nanosi se u sloju od 10 mikrona ( 0,01 mm ) a vezivo ( PC 16, PC 17 ) u sloju od 15 mikrona ( 0,15 mm ) mazanjem , prskanjem ili umakanjem.</p>			

io )
nax 150 st.C
0